



Die **AHKO BioTherm Platten 130** sind feste Platten, die aus Hochtemperatur-Isolierwolle hergestellt werden. Sie sind von der Einstufung als krebserzeugender Stoff nach Anmerkung Q der Richtlinie 97/69/EG freigezeichnet.

Klassifizierungstemperatur	1.300°C
Produktfarbe	weiß / hellbraun
Rohdichte	350 kg/m ³
Glühverlust nach 2 Stunden bei 800°C	5,0
Lineare Schrumpfung nach 24 h/1200°C	1,5

Wärmeleitfähigkeit / mittlerer Temperatur	
400°C	0,08 (W/m.K)
600°C	0,11 (W/m.K)
800°C	0,15 (W/m.K)
1000°C	0,20 (W/m.K)
1200°C	0,26 (W/m.K)

Plattenabmessungen
1200 x 1000 x 13 / 20 / 25 / 40 / 50 mm dick

Hinweis

Die genannten Werte sind Durchschnittsangaben. Da normale Fertigungsabweichungen möglich sind, sollten sie nicht als Spezifikationsgrundlage verwendet werden. Diese Werte dienen nur der Information und können ohne Vorankündigung geändert werden.

AHKO GmbH **Feuerfest**

Spicherner Strasse 60
44149 Dortmund
Tel.: + 49 (0) 231 174131
Fax: + 49 (0) 231 175781
info@ahko.com www.ahko.com